

PURE | ASHBURY

market-collection.com

APPLICATIONS

- Interior walls
- Showers
- Steam Showers (gloss, matte)
- Light duty floors and countertops (matte)*

* Please refer to our DCOF (Dynamic Coefficient of Friction) statement at market-collection.com/resources/#dcof

DCOF is a measure that can help determine if a tile is suitable for flooring, however it should not be the only consideration.

This is not a step-by-step installation guide, but general precautions and tips on how to install and care for your tile. Select installers for our products with great consideration and care as proper installation is critical. Installation constitutes acceptance.

These product lines are made with a semi-absorbent talc clay body. With this body particular attention must be paid to the following:

- **installation of an absorbent clay body**
- **use of dark grouts**
- **extra care required for crackles**

BEFORE INSTALLATION

- Our products are handcrafted. Variation in color, size, thickness and texture should be expected. For this reason, all tiles should be unpacked, inspected and **BLENDED** prior to installation. Make sure the installer understands the blending requirements.
- Ashbury is handcrafted and field tile will vary slightly in size and thickness, particularly with the large format sizes such as 4x12 and 6x12. Grout lines may not always be perfectly straight and square. Once properly installed and grouted, the beauty of Ashbury handcrafted tile is enhanced by such variation.
- **Due to the manufacturing process ceramic tiles are not perfectly flat.** Therefore patterns that have the center of one tile near the end of another may sometimes create slight lippage.
- **Pure 12x24 Brick joint patterns to be set with a maximum offset of 33% and minimum grout joint of 1/8"** unless otherwise approved by homeowner. A critical issue when installing this large format tile is a flat substrate. The effects of an uneven substrate on the installation are magnified with large format tile, making it harder to avoid lippage or misalignment.

INSTALLATION

- Install ceramic tile per industry standards and always refer to the most current Tile Council of North America (TCNA) "Handbook for Ceramic Tile Installation"
- Movement joints are essential for the success of tile installations. Follow recommendations on movement joints EJ 171 in the most current TCNA "Handbook for Ceramic Tile Installation"

SEALING

- **FOR ALL APPLICATIONS CRACKLE GLAZES SHOULD BE SEALED BEFORE GROUTING USING A PENETRATING SEALER TO HELP PREVENT WATER PENETRATION AND TILE DISCOLORATION. We recommend a sealer such as Aquamix Gold or similar.** To create crackle glazes, the glaze surface develops cracks (which do not affect the integrity of the tile), not the tile body. As a result, **unsealed crackle tile will stain**. If unsealed crackle glaze tiles get wet, they will temporarily darken from the moisture. Allow tile to dry before resealing the area. Crackle glazes may continue to crackle over time and resealing is highly recommended every 6 months based on usage and application. Some water related darkening may still occur.
- Sealing is also recommended for backsplashes to help prevent staining in the cracks from food splashes while cooking. Unsealed tile may stain. Resealing the area should be repeated every 6 months to maintain best appearance.

GROUTING

- **Dark grouts may stain tiles.** If a dark grout is desired, sealer and grout must be tested on tile prior to installation. **Sealers such as Miracle Sealants 511 Porous Plus or Aquamix gold may prevent staining,** but must be tested prior to using a grout color and always follow sealer manufacturer's instructions.

SHOWERS

- We recommend the use of pre-formed waterproof shower systems (such as Schluter Kerdi-Shower-Kit, Laticrete Hydro Ban or similar products), or one of the TCNA methods that require a gap and flexible sealant between the mortar bed and shower wall substrate.

NOTE ON STEAM SHOWERS

- Because of their unique moisture environment, steam showers require specific installation methods. Follow TCNA guidelines for steam shower installation and always refer to the most current version of the TCNA "Handbook for Ceramic Tile Installation."

continued on next page...

PURE | ASHBURY

market-collection.com

- When installing gloss and matte glazes in steam showers we also recommend sealing the top and sides after setting but before grouting. A second coat of sealer should be applied once the grout has set. This will help prevent water penetration and tile discoloration. In addition we recommend sealing grout joints or using a water resistant grout to help mitigate moisture absorbing into the tile. Follow grout manufacturer's recommendations for resealing periodically.

Note: The unique moisture environment of a steam shower is not recommended for the crackle glazes in these collections.

CLEANING & MAINTENANCE

- For everyday cleaning use a mild dishwashing soap with water or a ph neutral cleaner made for tile
- Avoid harsh chemicals (such as phosphoric acid, vinegar, lemon juice etc.)
- Use a non-abrasive cloth/sponge for cleaning
- For any cleaning products, always test a small inconspicuous area first to make sure it doesn't affect the tile's glaze
- Clean up any spills or stains immediately not allowing them to dry
- Grout lines can be cleaned with warm water and soft bristle cleaning brush
- Vacuum floor tiles regularly to remove dirt and other gritty particles
- Periodic resealing every 6 months based on usage and application is highly recommended

IMPORTANT!

We recommend wet cutting or the "score and snap" method during the installation process. Do not dry cut using power tools during the installation process. Improper installation techniques could expose installer to harmful dust.

PURE | ASHBURY

market-collection.com

APLICACIONES

- Paredes interiores
- Duchas
- Baños de vapor, (opaco, brillo)
- Mostradores/encimeras y pisos de uso ligero (solamente opacos)

Esta no es una guía de instalación paso a paso, sino general precauciones y consejos sobre cómo instalar y cuidar su loseta. Seleccionar instaladores para nuestros productos con gran consideración y cuidado, ya que la instalación adecuada es fundamental. Instalación constituye aceptación

Estas líneas de productos están elaboradas con talco semi-absorbente cuerpo de arcilla. Con este cuerpo hay que prestar especial atención a lo siguiente:

- instalación de un cuerpo de arcilla absorbente
- uso de lechadas oscuras
- se requiere un cuidado especial para los crepitantes

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Nuestros productos están elaborados artesanalmente. Variación de color, tamaño, espesor y textura, debe esperarse. Por esta razón, todas las baldosas deben desembalarse, inspeccionarse y MEZCLAR antes a la instalación. Asegúrese de que el instalador comprenda los requisitos de mezcla
- Ashbury está hecho a mano y las baldosas de campo varían ligeramente de tamaño, y espesor, particularmente con los tamaños de gran formato como como 4x12 y 6x12. Es posible que las líneas de lechada no siempre sean perfectas recto y cuadrado. Una vez instalado y enlechado correctamente, la belleza de los azulejos Ashbury hechos a mano se ve reforzada por tales variación.
- Debido al proceso de fabricación, las baldosas cerámicas no son perfectamente plano. Por lo tanto, los patrones que tienen el centro de un mosaico cerca del final de otro a veces puede crear labio leve.
- PURE 12x24 Patrones de juntas de ladrillos deben establecerse con un compensación máxima del 33% y junta de lechada mínima de 1/8 "a menos que el propietario lo apruebe de otra manera. A problema crítico al instalar este mosaico de gran formato es un sustrato plano. Los efectos de un sustrato irregular en el La instalación se amplía con baldosas de gran formato, lo que Es más difícil evitar la desalineación o la rotura de los labios.

INSTALACIÓN

- Instalar baldosas de cerámica según las normas de la industria y consulte siempre la versión más actualizada del Tile Council of North America (TCNA).
- Las juntas de movimiento son esenciales para el éxito de las instalaciones de baldosas. Siga las recomendaciones sobre las juntas de movimiento EJ 171 en el manual más reciente de TCNA "Handbook for Ceramic Tile Installation.

SELLANDO

- **PARA TODAS LAS APLICACIONES, LOS ESMALTES CREPITANTES DEBEN SELLARSE ANTES DE COLOCAR CON UN SELLADOR PENETRANTE PARA AYUDAR A PREVENIR LA PENETRACIÓN DEL AGUA Y LA DESCOLORACIÓN DE LAS AZULEJAS.** Recomendamos un sellador como Aquamix Gold o similar. Para crear esmaltes crujientes, la superficie del esmalte desarrolla grietas (que no afectan la integridad de la baldosa), no el cuerpo de la baldosa. Como resultado, las baldosas crujientes sin sellar se mancharán. Si las baldosas de esmalte crujiente sin sellar se mojan, se oscurecerán temporalmente debido a la humedad. Deje que los azulejos se sequen antes de volver a sellar el área. Los esmaltes crepitar pueden continuar crujiendo con el tiempo y se recomienda volver a sellar cada 6 meses según el uso y la aplicación. Aún puede ocurrir algo de oscurecimiento relacionado con el agua.
- También se recomienda sellar las placas para salpicaduras para ayudar Evite las manchas en las grietas por salpicaduras de alimentos mientras Cocinando. Los azulejos sin sellar pueden manchar. Volver a sellar el área debe repetirse cada 6 meses para mantener la mejor apariencia.

LECHADA

- **Lechadas oscuras pueden manchar azulejos.** Si se desea una lechada oscura, el sellador y la lechada deben de ser probados en un azulejo antes de la instalación. **Selladores como Miracle Sealants 511 Porous Plus o Aquamix Gold** pueden prevenir que los azulejos se manchen, pero deben de ser probados antes de usar una lechada oscura y siga siempre las instrucciones del fabricante.

DUCHAS

- Recomendamos el uso de sistemas de ducha pre moldeados a prueba de agua (como Schluter Kerdi-Shower-Kit, Laticrete Hydro Ban o productos similares) o uno de los métodos TCNA que requieren un espacio y sellador flexible entre el lecho de mortero y el sustrato de la pared de la ducha.

NOTA SOBRE BAÑOS DE VAPOR

- Debido a su ambiente de humedad único, l Baños de vapor requieren métodos de instalación específicos. Seguir TCNA direcciones para la instalación de Baños de vapor y siempre consulte la versión más actual del TCNA "Handbook para Ceramica, Instalación de azulejos.

Continúa en la próxima página...

PURE | ASHBURY

market-collection.com

- Al instalar esmaltes brillantes y mate en Baños de vapor También recomendamos sellar la parte superior y los lados después del fraguado. pero antes de aplicar la lechada. Se debe aplicar una segunda capa de sellador. aplicado una vez que la lechada haya fraguado. Esto ayudará a evitar la penetración de agua y decoloración de las baldosas. Además te recomendamos sellar juntas de lechada o usar una lechada resistente al agua para ayudar a mitigar la absorción de humedad en la loseta. Siga recomendaciones la lechada del fabricante para volver a sellar periódicamente. **Nota: el entorno de humedad único de una Baño de vapor no se recomienda para los esmaltes crujientes en estas colecciones.**

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

- Para la limpieza diaria, utilice un jabón lavavajillas suave con agua o un limpiador de ph neutro hecho para baldosas
- Evite los productos químicos agresivos (como el ácido fosfórico, vinagre, zumo de limón, etc.)
- Utilice un paño o una esponja no abrasivos para limpiar.
- Para cualquier producto de limpieza, siempre pruebe con un área poco visible primero para asegurarse de que no afecte el esmalte del azulejo
- Limpiar cualquier derrame o mancha inmediatamente sin permitir que se sequen
- Las líneas de lechada se pueden limpiar con agua tibia y suave. cepillo de limpieza de cerdas
- Aspire las baldosas del piso con regularidad para eliminar la suciedad y otros partículas de suciedad
- Resellado periódico cada 6 meses según el uso y la aplicación es muy recomendable

¡IMPORTANTE!

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador a polvo potencialmente dañino.