

MIRAZUR

market-collection.com

APLICACIONES

- Paredes interiores
- Duchas/Duchas de vapor (incluso Miro)
- Pisos residenciales de servicio ligero (solo mate/opaco)

Este producto es hecho con una fórmula semi absorbente de arcilla. Es necesario prestar cuidadosa atención en los siguientes elementos:

- **instalación de azulejos hechos con formula de arcilla absorbente.**
- **uso de lechadas oscuras o contrastantes con azulejos con esmaltes cuarteados.**
- **cuidados extras son requeridos para azulejos con esmaltes cuarteados.**

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Seleccionar instaladores para nuestro producto con gran consideración y cuidado porque la instalación apropiada de Mirazur es esencial. Asegurarse que el instalador también entiende los requerimientos de mezclar por las variaciones de color, tamaño y textura de superficie. **Todos los azulejos deben de ser desempacados, inspeccionados y MEZCLADOS antes de la instalación.**
- Por tener moldes especiales y proceso de producción único, algunos azulejos tendrán imperfecciones en su superficie. Estas características "imperfectas" son intencionales y no afectan la integridad del azulejo.
- Algunos de los azulejos Mirazur son enviados con una cera disolvente entre los azulejos para prevenir que se rayen mientras en transportación. Esta cera puede ser fácilmente removida humedeciéndose los azulejos con agua tibia y fregándoles delicadamente con una esponja o tejido suave.
- Recomendamos el uso de sistemas de ducha premoldeados a prueba de agua (como Schluter Kerdi-Shower-Kit, Laticrete Hydro Ban o productos similares) o uno de los métodos TCNA que requieren un espacio y sellador flexible entre la lechada de mortero y el sustrato de la pared de la ducha.
- **TODOS LOS AZULEJOS MIRAZUR CON ESMALTES CUARTEADOS DEBEN DE SER SELLADOS PARA LIMITAR LA PENETRACIÓN DE AGUA Y DESCOLORACIÓN DE LOS AZULEJOS. RECOMENDAMOS POR LO MENOS 2-3 CAPAS DE UN SELLADOR COMO AQUAMIX GOLD OR SIMILAR.** Esmaltes cuarteados continuaran a cuartearse y resellarlos es altamente recomendable cada 6 meses basándose en el uso y aplicación. Algún oscurecimiento causado por agua puede aún venir ocurrir.

- **Cualquier lechada de mortero oscura o contrastante probablemente manchará los esmaltes cuarteados. Sellar talves no logre prevenir que se manchen.** En caso de que una lechada de mortero oscura sea deseada el sellador y la lechada de mortero deben ser probados directamente en el azulejo antes de la instalación. Selladores como Aquamix Gold or similares pueden ayudar a prevenir manchas, pero debe de ser probado antes de usar una lechada de mortero y siempre seguir las instrucciones del fabricante del sellador.
- Para cortar, use una cuchilla de diamante de alta calidad que sea nueva o esté bien mantenida. Esto ayudará a minimizar el astillo del esmalte durante los cortes.
- Productos domiciliarios comunes pueden ser usados, verificando que se evite cualquier producto de limpieza ácido o abrasivo. Miro puede ser particularmente susceptible a productos abrasivos. Productos abrasivos y estropajos no son recomendados.

¡IMPORTANTE!

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador a polvo potencialmente dañino.